

RF-95-P-01

TANIM

Yüksek alüminalı, kimyasal bağlı kullanıma hazır plastik esaslı tamir malzemesidir.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Al ₂ O ₃ :	%95-97
Fe ₂ O ₃ :	%0,01-0,03
P ₂ O ₅ :	%2,0-3,0

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tane İriliği:	0-1 mm
Max. Kullanım Sıcaklığı:	1750°C

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık polietilen ve kağıt torba, ya da plastik kovada

KULLANIM ALANLARI

Pik, sfero, çelik ve ayrıca bakır, bronz ve alüminyum gibi demir dışı metal döküm yapan işletmelerde taşıma potalarında, ocak ağızlarında ve kanallarda kullanılan nötr yapıda tamir malzemesidir. Kimyasal ve seramik bağlı olduğu için 100°C'den itibaren yeterli mukavemet sağlandığından çarpma ve sürtünmelere daha dayanıklıdır

STOK ŞARTLARI

Ağızı kapalı olarak stoklanmalıdır. İdeal şartlarda stok ömrü 6-8 ay.

UYGULAMA ŞEKLİ

Paketten çıkan malzeme katı görünümlü olduğu halde, uygulama için eldivenli elle yumuşatılarak tamir edilecek yüzeye mala veya spatula ile rahatlıkla sürülebilir.

Açık havada kuruyabilen RF-95- P-01 tamir malzemesi şalome ile veya sıcak ortamda kurutulduktan sonra kullanıma hazır hale getirilir. Isı yükseldikçe sertleşme devam eder. Yaklaşık 600° C den sonra tamir macunu mukavemetini artırır. Sıvı metalle veya cüruflla karşılaştığında yüzeyde ıslatmazlık özelliğinden dolayı metal

REF SAN

REFRAKTER

tutunması olmaz. Uygulamadan sonra kalan tamir malzemesi tekrar paketinde hava almayacak şekilde yerleştirilmelidir. Hafif kuruyan sıva tamir malzemesi biraz su ile ıslatılarak tekrar kullanılabilir.